

GRES PORCELANICO


SERIE 6047

COUNTRY GRIS




SWBW-Y606

FORMATOS



• 60 x 60 cm



• 30 x 60 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	MÉTODO DE PRUEBA ESTANDAR	VALORES ESTÁNDAR PRESCRITOS	VALORES SKYWAY
MEDICIÓN Y APARIENCIA DE LA SUPERFICIE			
LONGITUD	EN ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
ANCHO	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,1 %
ESPESOR	EN ISO 10545-2	± 5%	± 3 %
TRANSMUTACIÓN	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2 %
PROPIEDADES FÍSICAS			
ABSORCION DE AGUA	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,05%
FUERZA DE ROTURA	EN ISO 10545-4	≥ 1300N	≥ 1300N
MÓDULO DE RUPTURA	EN ISO 10545-4	≥ 35N/mm ²	≥ 43N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	EN ISO 10545-6	≤ 205MM ³	≤ 160 mm ³
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN TÉRMICA	EN ISO 10545-8	≤ 9MK-1	≤ 7MK-1
RESISTENCIA A LOS CHOQUES DE TEMPERATURA	EN ISO 10545-9	NINGÚN DEFECTO DEBE SER VISIBLE	DURABLE
RESISTENCIA A LAS HELADAS	EN ISO 10545-12	NO DEBEN SER VISIBLES DEFECTOS O GRIETAS EN LA SUPERFICIE	ANTIHIELO
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130	R9-R13	≥ R9
PROPIEDADES QUÍMICAS			
RESISTENCIA A QUIMICOS DOMÉSTICOS Y SALES DE PISCINA	EN ISO 10545-13	NO DEBE HABER CAMBIOS VISIBLES CUANDO SE SOMETE A PRODUCTOS QUIMICOS	DURABLE
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	EN ISO 10545-14 CUANDO SE SOMETE A PRODUCTOS QUÍMICOS	NO DEBE HABER CAMBIOS VISIBLES CUANDO SE SOMETE A PRODUCTOS QUIMICOS	SIN DEFECTOS VISIBLES