


CERAMICA BLANCA MATE NO RECTIFICADA



SWNIEVE-MT-20X30

Color: Blanco
Terminación: Mate
Origen: Asia
Espacio: Áreas Públicas, Baños, Cocina, Interior
Unidad de Inventario: M2
Medidas: 20 x 30 cm

FORMATO



20 x 30 cm

Cualidad Probada	Unidad	Requerimientos Técnicos			Resultado de la prueba	Decisión
Tamaño y Diferencias	%	Largo	Desviación del tamaño promedio de cada palmeta basada en el formato de la fabricación	± 0,50	-0,05 ~ + 0,02	Aprueba
		Ancho	Desviación del tamaño promedio de cada palmeta basada en el formato de fabricación	± 0,50	-0,03 ~ + 0,20	
		Espesor		± 10	-3,5 ~ - 1,2	
Rectitud de los lados	%	± 0,3			- 0,05 ~ + 0,06	Aprueba
Rectangularidad	%	± 0,5			- 0,06 ~ + 0,07	Aprueba
Planaridad	%	Curvatura Central		+ 0,5 - 0,3	- 0,04 ~ + 0,06	Aprueba
		Alabeo		± 0,5	- 0,06 ~ + 0,04	
		Curvatura de los Lados		+ 0,5 - 0,3	- 0,04 ~ + 0,07	
Calidad de la superficie	----	Un mínimo del 95 % de las palmetas debe encontrarse libre de defectos visibles que perjudicaran la apariencia de un área significativa de palmetas			Conforme	Aprueba
Absorción de agua	%	Valor promedio $10 < E \leq 20$ Mínimo individual 9			17,6 17,4 ~ 17,9	Aprueba
Resistencia a la rotura	N	Cuando el espesor es $\geq 7,5$ mm, la resistencia a la rotura promedio no debe ser menor a 600			849	Aprueba
Módulo de rotura	Mpa	Mínimo promedio 15 individual 12		Mínimo	23 22 ~ 24	Aprueba
Resistencia a las manchas	----	Mínimo clase 3			Class 5	Aprueba
Resistencia a químicos domésticos y sales de piscinas	----	Mínimo GB			Class GA	Aprueba
Indice de Exposición Interna IRa	----	Tipo A: $I_{ra} \leq 1,0$			0,4	Tipo A
		Tipo B: $I_{ra} \leq 1,3$				
Indice de Exposición Externa Ir (Materiales Decorativos)	----	Tipo A: $I_r \leq 1,3$			0,9	
		Tipo B: $I_r \leq 1,9$				
		Tipo C: $I_r \leq 2,8$				